

はく落処理・表面下地処理に
飛散をさせずに処理OK!

ハンドアクアブラスト(回収型)

ハメルマン製 FRWV2500タイプ



- ・使用最大圧力：245MPa
- ・使用最大水力：25 ℓ /min
- ・作業幅：140mm
- ・最大回転速度：2500rpm/mn
- ・接続：M14ニップル付きホース
- ・幅：約330mm
- ・高さ：約150mm
- ・重さ：約4kg
- ・ノズル差込口：4~8穴ノズル



KUNO co.,LTD



- バキュームシステム接続
- クリーニング、表面剥離
- 船体塗膜剥離、石油タンク、ガスタンク、の塗膜剥離
- コンクリート表面の目粗し

施工例



コンクリート表面の目粗し



塗膜剥離

付着強度試験表



試験前全景

試験項目		内 容					
下地処理工法		ウォータージェット工法 圧力 200MPa-処理時間 1分間/m ²					
付着試験工法		建研式接着力試験旗品番 LPT-1500 型 (ポンプ分離型)					
測定位置 NO,	部位	接着力 KN	付着強度 N/mm ²	平均 N/mm ²	破断面		備考
					既設	界面	
1	上り線P19	2.62	1.64 以上	2.39 以上	○		
2	〃	4.74	2.96 以上		○		
3	〃	3.22	2.01 以上		○		
4	〃	4.29	2.68 以上		○		
5	〃	3.98	2.49 以上		○		



引張試験状況



カッター入れ状況



引張試験後

KS 株式会社 久野製作所

〒964-0202 福島県二本松市針道字大来ヶ作14-1
 TEL: 0243-46-3871 FAX: 0243-46-3599
 E-mail: fukusima@wj-kuno.com